



**HABRAKEN
HOUTIMPORT**

Productspecificatie Asian Loofhoutceder Boeidelen

Model : 4 zijden geschaafd met afgeronde hoeken
Samenstelling : Massief gevingerlast en gelamineerd d.m.v. mes en groef delen
Vochtgehalte : 12-16%
Grondlaag : 80 Mu op basis van Alkyd grondlaag, 1 brede en 1 smalle in de kleur wit
1 brede en 1 smalle in de kleur grijs
Lengte : 5900 mm
Afmetingen : 18 x 185-235-285-335-385 28 x 185-235-285-335-285 mm
Af te werken : binnen 60 dagen af te schilderen

Opslag en transport

Transporteer het product vlak met een goede ondersteuning (om de 100cm) , Te weinig ondersteuning kan de oorzaak zijn van scheurtjes op de las en lijmnaden, wij adviseren u de Boeidelen geventileerde op te slaan op een vlakke en droge ondergrond i.v.m. vochtopname en vorst is buitenopslag ten zeerste af te raden en verboden.

Verwerking, afwerking en onderhoud.

1. Zorg voor goed en scherp gereedschap
2. Ondersteuning en regelafstanden, dikte 18 mm 600 mm h.o.h. en voor de dikte 28 mm is de maximale afstand 700 mm h.o.h
3. Voor het schuren de boeidelen licht ontvetten, voor de volgende grondlaag wordt aangebracht, tussendoor licht schuren, waardoor u een optimale hechting krijgt.
4. Zorg er voor dat de randen en gatengesloten zijn voor montage, het eventueel onbehandelde hout zaag kanten kopsekanten goed behandelen met een rand-sealer om vochtindringing te voorkomen
5. Om uw product voldoende te beschermen is het raadzaam om de delen voor bevestiging (ook de achterzijde) af te werken
6. Gebruik RVS schroeven of nagels met een lengte van 2.5 x de houtdikte
7. Ter voorkoming van vochtintreding de schroef en spijkergaten direct na montage behandelen met een elastisch vulmiddel
8. Raadpleeg uw verfleverancier voor de afwerking van de grondlaag
9. Voor Stuiknaden een voegbreedte aanhouden van 10 mm, dit i.v.m. het achteraf afwerken van de kopse kanten
10. Draag zorg voor een geventileerde achter constructie, volg hiervoor de geldende richtlijnen en bouwregelgeving voor deze en andere verwerkingsvoorschriften verwijzen wij u graag door naar de Houtwijzer van Centrum Hout
11. Gevelbekleding van Massief Hout en naar de BRL 4103 Hout en Houtachtige gevel bekleding systemen KVT Katern 31.
12. Wij raden u af om de boeidelen af te werken met zeer donkere kleuren i.v.m. extreme warmte-opname aan de zonzijde, de donkere kleuren leiden tot versnelde afbraak van het verfsysteem waardoor de verf zijn beschermende functie verliest
13. Belangrijk voor de levensduur van dit product is regelmatig onderhoud, het is zeer aan te bevel een schema op te stellen voor inspectie en onderhoud
14. Na verwerking montage binnen 60 dagen af te schilderen

Voor detailtekeningen zie de achterzijde van dit blad